



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201864565 U

(45) 授权公告日 2011.06.15

(21) 申请号 201020631952.0

(22) 申请日 2010.11.29

(73) 专利权人 中山大学

地址 510275 广东省广州市海珠区新港西路
135 号

(72) 发明人 吴东 王彪 申亮 徐洪远
王云华

(74) 专利代理机构 广州新诺专利商标事务所有
限公司 44100

代理人 张玲春

(51) Int. Cl.

C01B 25/08 (2006.01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 3 页

(54) 实用新型名称

磷化锆锌多晶体的合成装置

(57) 摘要

本实用新型公开了一种磷化锆锌多晶体的合成装置。该合成装置包括：炉腔；设置在炉腔内的氩气保护室；设置在氩气保护室内的多晶料密闭内反应室；设置在内反应室内的合成坩埚；所述内反应室的一侧底部通过连接管道与冷凝器相连通；所述合成坩埚通过连接管道依次穿过内反应室、氩气保护室及炉腔与蒸发器相连通。本实用新型的磷化锆锌多晶体的合成装置具有合成速率高、产物纯度高、反应完全、产出率高、安全防爆等优点。



1. 一种磷化锆锌多晶体的合成装置,其特征在于其包括:炉腔;设置在炉腔内的氩气保护室;设置在氩气保护室内的多晶料密闭内反应室;设置在内反应室内的合成坩埚;所述内反应室的一侧底部通过连接管道与冷凝器相连通;所述合成坩埚通过连接管道依次穿过内反应室,氩气保护室及炉腔与蒸发器相连通。

2. 根据权利要求1所述的磷化锆锌多晶体的合成装置,其特征在于:所述蒸发器通过一三通管道与装有二硫化碳的废气处理瓶相连通,该三通管道的纵向管道和横向管道上分别设置有气流控制阀,纵向管道上的气流控制阀的一端设计为氩气入口。

3. 根据权利要求1所述的磷化锆锌多晶体的合成装置,其特征在于:所述冷凝器通过一三通管道与装有二硫化碳的废气处理瓶相连通,该三通管道的纵向管道和横向管道上分别设置有气流控制阀,纵向管道上的气流控制阀的一端设计为氩气入口。

4. 根据权利要求1所述的磷化锆锌多晶体的合成装置,其特征在于:所述炉腔的两端分别设置有保温隔热层,保温隔热层的内部设置有高温密封塞。

5. 根据权利要求4所述的磷化锆锌多晶体的合成装置,其特征在于:所述炉腔的材料可选择 Al_2O_3 陶瓷、石墨、石英中的任意一种。

6. 根据权利要求4所述的磷化锆锌多晶体的合成装置,其特征在于:所述合成坩埚的材料可选择使用石墨、石英或 PBN 坩埚;所述保温隔热层的材质为氧化锆或多孔石墨耐火砖。

磷化锗锌多晶体的合成装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种三元化合物多晶体材料的制备技术领域,特别是涉及一种磷化锗锌多晶体的合成装置。

背景技术

[0002] 黄铜矿类半导体晶体材料具有非线性光学系数和远红外区透过率很高的突出优点。磷化锗锌(ZnGeP_2 , ZGP)晶体是黄铜矿类半导体晶体中综合性能最好的,它的优点十分突出,它是所有已知的红外非线性光学晶体中非线性系数最高者之一,是目前实现高功率中、远红外可调谐激光输出的最佳非线性材料,在民用、国防领域有着重要的应用价值。高质量磷化锗锌多晶的合成是制备磷化锗锌单晶的前决条件。

[0003] 磷化锗锌多晶体的合成目前主要是单温区合成法和双温区合成法,但这些方法合成速率低、单次合成量较小,且由于磷蒸气压较高,合成过程易发生爆炸;同时,由于这两种方法常使用石英管进行真空封装,将多晶取出时要破坏石英管,石英管无法循环再用,大大增加了生产成本,造成极大的物质浪费。

[0004] 另外,传统的磷化锗锌多晶体的合成方法产出率一般在80%左右,产出率不高,合成的原料不纯,很难满足光学级优质单晶生长的需要。

发明内容

[0005] 本实用新型的目的在于,为了解决目前磷化锗锌多晶合成方法存在的合成速率低、易爆炸、产出率不高、产物不纯、真空密封管不能循环利用的问题,而提出一种磷化锗锌多晶体的合成装置。

[0006] 本实用新型的目的及解决其技术问题是采用以下技术方案来实现的。依据本实用新型提出的一种磷化锗锌多晶体的合成装置,包括:炉腔;设置在炉腔内的氩气保护室;设置在氩气保护室内的多晶料密闭内反应室;设置在内反应室内的合成坩埚;所述内反应室的一侧底部通过连接管道与冷凝器相连通;所述合成坩埚通过连接管道依次穿过内反应室,氩气保护室及炉腔与蒸发器相连通。

[0007] 根据本实用新型实施例的磷化锗锌多晶体的合成装置,所述蒸发器通过一三通管道与装有二硫化碳的废气处理瓶相连通,该三通管道的纵向管道和横向管道上分别设置有气流控制阀,纵向管道上的气流控制阀的一端设计为氩气入口。

[0008] 根据本实用新型实施例的磷化锗锌多晶体的合成装置,所述冷凝器通过一三通管道与装有二硫化碳的废气处理瓶相连通,该三通管道的纵向管道和横向管道上分别设置有气流控制阀,纵向管道上的气流控制阀的一端设计为氩气入口。

[0009] 根据本实用新型实施例的磷化锗锌多晶体的合成装置,所述炉腔的两端分别设置有保温隔热层,保温隔热层的内部设置有高温密封塞;该炉腔的材料可选择 Al_2O_3 陶瓷、石墨、石英中的任意一种。

[0010] 根据本实用新型实施例的磷化锗锌多晶体的合成装置,所述合成坩埚的材料可选

择使用石墨、石英或 PBN 坩埚 ;所述保温隔热层的材质为氧化锆或多孔石墨耐火砖。

[0011] 借由上述技术方案,本实用新型磷化锆锌多晶体的合成装置至少具有以下优点 :

[0012] 本实用新型具有合成速率高、产物纯度高、反应完全、产出率高、安全防爆等优点 ;高纯氩气对反应过程的保护,高纯氩气作为载气缓慢把磷蒸气载入高温合成区域,合成过程中,磷蒸发器与冷凝器交换加热或冷却 ;磷化锆锌多晶的合成速率分别是单温区合成法及双温区合成法的 5 倍及 2 倍以上 ;与现有技术合成工艺不同在于,本实用新型合成舟及反应管可以循环多次使用,大大节约了实验及生产成本。

附图说明

[0013] 图 1 为本实用新型的磷化锆锌多晶体合成装置示意图。

[0014] 图 2 为本实用新型实施例制备出的磷化锆锌多晶体的 X 射线粉末衍射图。

[0015] 图 3 为本实用新型另一实施例制备出的磷化锆锌多晶体的 X 射线粉末衍射图。

[0016] 图 4 为本实用新型又一实施例制备出的磷化锆锌多晶体的 X 射线粉末衍射图。

[0017] 11 :炉腔 12 :氩气保护室

[0018] 13 :内反应室 14 :合成坩埚

[0019] 15、15' :保温层 16、17 :高温密封塞

[0020] 18 :氩气入口 20 :蒸发器

[0021] 30 :冷凝器 40、40' :废气处理瓶

[0022] 50、50' :气流控制阀 60、60' :氩气入口

具体实施方式

[0023] 为了更详细的解释本实用新型所提出的磷化锆锌多晶料合成装置,以下结合附图及较佳实施例,对本实用新型进行详细阐述。应当理解,此处所描述的实施例仅仅是用以解释本实用新型的设计,并不用于限定本实用新型。

[0024] 如图 1 所示,本实用新型的磷化锆锌多晶料合成装置,包括 :炉腔 11,设置在炉腔 11 内的氩气保护室 12 ;设置在氩气保护室 12 内的多晶料密闭内反应室 13,设置在内反应室 13 内的合成坩埚 14,内反应室 13 的一侧底部通过连接管道与冷凝器 20 相连通 ;合成坩埚 14 通过连接管道依次穿过高温密封塞 16,氩气保护室 12 及炉腔 11 的保温层 15' 与蒸发器 20 相连通。该蒸发器 20 通过一三通管道与装有二硫化碳的废气处理瓶 40 相连通,该三通管道的纵向管道和横向管道上分别设置有气流控制阀 50,纵向管道上的气流控制阀的一端设计为氩气入口 60。该冷凝器 30 通过一三通管道与装有二硫化碳的废气处理瓶 40' 相连通,该三通管道的纵向管道和横向管道上分别设置有气流控制阀 50',纵向管道上的气流控制阀的一端设计为氩气入口 60'。

[0025] 该炉腔 11 的两端分别设置有保温隔热层 15、15',保温隔热层 15' 的内部设置有高温密封塞 17。该炉腔 11 的材料可选择 Al_2O_3 陶瓷、石墨、石英中的任意一种。该氩气保护室 12 的上端一侧通过一管道伸出炉腔 11 的保温隔热层 15' 之外,该管道的出口端设计为氩气入口 18 ;内反应室 13 设计为反应管状,反应管的管口处用高温密封塞 16 密封。其中,合成坩埚 (多晶合成舟) 14 的材料可选择使用石墨、石英或 PBN (氮化硼) 坩埚 ;保温隔热层 15、15' 的材质为氧化锆或多孔石墨耐火砖 ;高温密封塞 16 和 17 的材质为磨砂石英塞 ;

内反应室 13、氩气保护室 12 及与它们相连接的管道使用高纯石英材料。

[0026] 以下为磷化锆锌多晶料的制备方法实施例。

[0027] 实施例 1

[0028] 将锌、锆按化学计量 1 : 1 比例重量配比共 50g, 在惰性气体保护下混合均匀并充分研磨后置入合成坩埚 14 内, 将装有锌锆混合原料的合成坩埚 14 置于内反应室 13 中, 按图 1 连接内反应室 13 和氩气保护室 12 后置于炉腔 (水平合成炉) 11 内, 将内反应室 13 及氩气保护室 12 抽真空后充入高纯氩气。氩气环境下称取过量的磷加入蒸发器 20 内, 按所使用的锌及锆的化学计量, 磷的量为锌或锆的化学计量的 1.3 ~ 1.5 倍。按图 1 连接管道后, 将反应管整体抽真空, 用高纯氩气反复将整个气路及反应室清洗 3 ~ 5 次, 以洗去管内残留的空气或内壁的吸附杂质等。

[0029] 将内反应室 (反应管) 13 加热至 500 ~ 550℃ 并保持恒温, 使冷凝器 30 冷却至 0 ~ 5℃, 加热蒸发器 20 至 80 ~ 160℃, 打开高纯氩气接入口 60 缓慢通入氩气。当蒸发器 20 内剩余磷的量少于初始量的 1/4 时, 交换加热冷凝器 30 至 80 ~ 160℃, 冷却磷蒸发器 20 至 0 ~ 5℃, 如此循环往复, 直至反应完成。将内反应室 13 加热至 920 ~ 1010℃, 同时持续缓慢通入磷与氩气的混合气, 反应 48-72h 后, 将内反应室 13 缓慢降温至 400℃, 然后关掉磷蒸气, 持续通入氩气。继续降温内反应室 13 至室温, 将过量的磷回收, 取出多晶料。本实用新型实施例制备出的磷化锆锌多晶体的 XRD (X 射线粉末衍射图) 结果如图 2 所示, 数据表明所制备的磷化锆锌多晶体单相性及结晶性能较好。

[0030] 实施例 2

[0031] 将锌、锆按化学计量 1 : 1.1 比例重量配比共 150g, 在惰性气体保护下混合均匀并充分研磨后置入合成坩埚 14 内, 将装有锌锆混合原料的合成坩埚 14 置于内反应室 13 中, 按图 1 连接内反应室 13 和氩气保护室 12 后置于炉腔 11 内, 将内反应室 13 及氩气保护室 12 抽真空后充入高纯氩气。氩气环境下称取过量的磷加入蒸发器 20 内, 按所使用的锌及锆的化学计量, 磷的量为锌或锆的化学计量的 1.3 ~ 1.5 倍。按图 1 连接管道后用高纯氩气反复将整个气路及反应室清洗 3 ~ 5 次。

[0032] 整个装置连接并清洗完成后, 使冷凝器 30 (冷凝瓶) 冷却至 0 ~ 5℃, 将内反应室 13 加热至 550 ~ 620℃ 并保持恒温, 加热磷蒸发器 20 至 160 ~ 220℃, 打开高纯氩气接入口 60 缓慢通入氩气。当磷蒸发器 20 内剩余磷的量少于初始量的 1/4 时, 交换加热冷凝瓶 30 至 160 ~ 220℃, 冷却磷蒸发器 20 至 0 ~ 5℃; 当冷凝瓶内的磷蒸发减少至原来的 1/4 时, 再交换加热磷蒸发器 20 至 160 ~ 220℃, 冷却冷凝瓶 20 至 0 ~ 5℃; 如此交换加热 3 ~ 5 次。而后, 将内反应室 13 加热至 1010 ~ 1015℃, 同时持续缓慢通入磷与氩气的混合气 (氩气 / 磷蒸气的流量比控制在 10/1 左右), 反应 48-60h 后, 将内反应室 13 缓慢降温至 400℃, 然后关掉磷蒸气, 持续通入氩气, 继续降温内反应室 13 至室温, 将过量的磷回收, 取出多晶料。本实用新型实施例制备出的磷化锆锌多晶体的 XRD (X 射线粉末衍射图) 结果如图 3 所示, 数据表明所制备的磷化锆锌多晶体单相性及结晶性能较好。

[0033] 实施例 3

[0034] 将锌、锆按化学计量 1 : 1.05 比例重量配比共 300g, 在惰性气体保护下混合均匀并充分研磨后置入合成坩埚 14 内, 将装有锌锆混合原料的合成坩埚 14 置于内反应室 13 中, 按图 1 连接内反应室 13 和氩气保护室 12 后置于炉腔 11 内, 将内反应室 13 及氩气保护

室 12 抽真空后充入高纯氩气。氩气环境下称取过量的磷加入蒸发器 20 内,按所使用的锌及锆的化学计量,磷的量为锌或锆的化学计量的 1.3 ~ 1.5 倍。按图 1 连接管道后用高纯氩气反复将整个气路及反应室清洗 3 ~ 5 次。

[0035] 整个装置连接并清洗完成后,使冷凝瓶 30 冷却至 $-10 \sim 0^{\circ}\text{C}$,将内反应室 13 加热至 $620 \sim 680^{\circ}\text{C}$ 并保持恒温,加热磷蒸发器 20 至 $220 \sim 400^{\circ}\text{C}$,打开高纯氩气接入口 60 缓慢通入氩气。当磷蒸发器 20 内剩余磷的量少于初始量的 $1/5$ 时,交换加热冷凝瓶 30 至 $220 \sim 400^{\circ}\text{C}$,冷却磷蒸发器 20 至 $-10 \sim 0^{\circ}\text{C}$;当冷凝瓶内的磷蒸发减少至原来的 $1/4$ 时,再交换加热磷蒸发器 20 至 $160 \sim 220^{\circ}\text{C}$,冷却冷凝瓶 20 至 $0 \sim 5^{\circ}\text{C}$;如此交换加热 3 ~ 5 次。而后,将内反应室 13 加热至 $1010 \sim 1015^{\circ}\text{C}$,同时持续缓慢通入磷与氩气的混合气,反应 48-60h 后,将内反应室 13 缓慢降温至 350°C ,然后关掉磷蒸气,持续通入氩气,继续降温内反应室 13 至室温,将过量的磷回收,取出多晶料。本实用新型实施例制备出的磷化锆锌多晶体的 XRD(X 射线粉末衍射图)结果如图 4 所示,数据表明所制备的磷化锆锌多晶体单相性及结晶性能较好。

[0036] 以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型作任何形式上的限制,故凡是未脱离本实用新型技术方案内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围内。




图 1




图 2




图 3




图 4